GAMME BARDAGE

© Copyright 2025, Noirdebois. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications, nous consulter.

ROUGEDEFALUN

DOUGLAS

EN 14915

L'authentique peinture de Falun, le rouge de falun mat et étincelant! Cette peinture naturelle mate est écologique et protège les bois des intempéries tout en le laissant respirer.

Descriptif produit

Peinture suédoise rouge

Caractéristiques

Essence : Douglas
Classe d'emploi : Classe 3 (hors contact avec le sol)
Origine des bois : France
Technique : Massif
Présence de nœuds : De formes et de tailles variables

Mise en oeuvre

Fixation : Vis en inox
Pose : selon le dtu 41.2 « Revêtements extérieurs en bois »
Réaction au feu : D-s2,d0

Vieillissement

Entretien : oui. Il se patinera avec les UV et évoluera naturellement.
Exsudation : le Douglas, bois résineux, peut présenter de l'exsudation de résine sous l'effet du soleil au cours de premières années. Ceci est un phénomène naturel.

Dimensions des profils*

	Elégie	Lames droites	Tasseaux	Lames à biais	Faux Claire-voie	Couvre joints
Profil						
Section - lgr	22 x 80 (utile) - 4ml 21 x 132 (utile) - 4ml	27 x 70 - 4ml 27 x 95 - 4ml 27 x 140 - 4ml	45 x 45 - 4ml 27 x 45 - 4ml	22 x 80 (utile) - 4ml 22 x 130 (utile) - 4ml	40 x120 (utile) - 4ml 27 x 125(utile) - 4ml	18-27 x 180 (utile) - 3ml
Type de pose	verticale / horizontale	claire-voie verticale***	claire-voie verticale***	claire-voie horizontale***	verticale / horizontale	verticale

* Pour d'autres sections, nous consulter.
*** Nécessite un pare-pluie adéquat à ce type de pose.

© Copyright 2023, Noirdebois. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications, nous consulter.

ACCESSOIRES DE POSE

DOUGLAS ROUGEDEFALUN

Pour la pose, veuillez vous référencer au dtu 41.2 ainsi qu'à notre guide de mise en oeuvre.

Nos liteaux supports rouge

Liteaux en Douglas rouge- Classe 3 en section à 27 x 45 mm. Liteaux en Douglas rouge- Classe 3.2 avec coupe à biais en section 27 x 45 x 40 (utile)

Vis de fixation

Nous proposons de vis à têtes en acier inoxydable,spécial bardage. Nous consulter sur les tarifs.

	Liteaux noirs à biais	Liteaux droits noirs	Vis
Profil			
Section - lgr**	27 x 45 x 40 (utile) lgr 4ml	27 x 45	4,5 / 50 4,5 / 70
Type de pose	claire-voie verticale	élégie	Élégie ou claire-voie

Entretien

C'est entièrement à vous de décider après combien de temps vous voulez repeindre.

Généralement, il est conseillé de le faire après environ 5 ans quand la peinture commence à vieillir.

Si vous voyez des déchirures causés par sécheresse apparaître dans le bois, cela peut être une indication pour repeindre plus tôt.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques thermiques selon NF EN 12 524	Comportement au feu	Perméabilité à la vapeur d'eau selon NF EN 12 524
Résistance thermique R en m2. K/W : 0.13	Classement de la réaction au feu : EUROCLASSE D-s2, d0 (suivant la norme 14915)	Facteur de résistance à la vapeur d'eau : 72 μ

Caractéristiques mécaniques

Contrainte de rupture à la compression : 55Nm/mm2	Contrainte de rupture à la traction : 93N/mm2	Contrainte de rupture au cisaillement : 9.5	Contrainte de rupture à la flexion : 85 N/Nm2	Module d'élasticité en flexion : 12100 N/mm2	Conforme pour mise en oeuvre en zone Q4

© Copyright 2023, Noirdebois. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications, nous consulter.